



## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

**Нові поверхні:** Видалити пил, бруд, поверхню обробити «Miks color» Грунтовкою глибокопроникаючою.

**Ремонт старих покриттів:** Видалити старе покриття, яке відлущується, до твердої основи. Недостатньо міцні поверхні, які обсіпаються та крейдуються, а також поверхні с неоднорідною поглинальною здатністю обробити «Miks color» Грунтовкою глибокопроникаючою.

За наявності тріщин та пошкоджених місць поверхню вирівняти шпаклівкою на мінеральній основі, висушити, відфліфувати, видалити пил та загрунтувати.

За наявності плісняви та грибка поверхню перед фарбуванням обробити «Miks color» Антисептиком універсальним концентрованим, після висихання якого видалити плісняву механічним способом.

Перед фарбуванням поверхня повинна бути сухою і міцною.

## ПІДГОТОВКА ФАРБИ

Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати, за необхідності дозволяється разбавлення водою у кількості до 5 % від маси фарби.

Надмірне разбавлення фарби зменшує (погіршує) її покривність.

## НАНЕСЕННЯ

**Робочі умови при нанесенні:**

Температура повітря не нижче 5 °С, відносна вологість повітря не вище 80 %.

**Нанесення:**

Фарбу наносити пензлем, валиком або фарбо-розпилювачем.

Покриття наносити у 1-2 шари (наступний шар наносити після повного висихання попереднього).

**Примітка:**

Не проводити фарбування у запиленних приміщеннях та за наявності протягів.

## ДОГЛЯД ЗА ПОКРИТТЯМ, ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

**Догляд за покриттям:** Повної зносостійкості покриття досягає через 2-3 тижні (до цього терміну, за необхідності, можливе легке очищення фарбованої поверхні м'якою, трохи зволоженою тканиною).

**Очищення інструментів:** Видалити залишки фарби з інструментів, не допускаючи висихання, після чого промити водою (із застосуванням миючого засобу).

## ЗБЕРІГАННЯ

Фарбу слід зберігати в щільно закритій заводській тарі за температури від 5 °С до 35°С, в недоступному для дітей місці, оберігаючи від дії нагрівальних приладів та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання – 24 місяці від дати виготовлення.

## УТИЛІЗУВАННЯ

Рідкі залишки не виливати у водостоки, водойми або ґрунт.

Після використання порожню тару необхідно щільно закрити та відправити на майданчик для збирання відходів

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Фарба пожежобезпечна.

При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Застосовувати засоби захисту органів дихання та рук (гумові рукавички, респіратор при розпиленні).

**Відповідає вимогам:**

- Технічного Регламенту щодо обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах та сировинних компонентах (*фарба не містить токсичних сполук свинцю*).

- Технічного Регламенту щодо обмеження викидів ЛОС (*А: під-категорія 1 (а), тип (WB), стадія II, норма 30 г/л, фарба, готова до застосування, містить не більше 10 г/л*).

Див. Паспорт безпеки на матеріал та етикетку.

## ПРИМІТКИ

На кожну партію фарби видається сертифікат якості.

Ця інформація є результатом знань наших спеціалістів, отриманих на основі лабораторних досліджень та практичного досвіду. Ми ні в якому разі не несемо відповідальності при використанні нашої продукції за межами нашого контролю і гарантуємо лише якість самого матеріалу. Ми залишаємо за собою право на можливі зміни без попереднього повідомлення покупців.

Система якості відповідає стандарту ДСТУ EN ISO 9001.